


セメント試験成績表



太平洋セメント株式会社

2020年(令和2年)3月度

品質	種類	普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高炉セメントB種 JIS R 5211				
		JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績			
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)	
密度	g/cm ³	-	3.16	-	-	-	3.14	-	-	-	3.04	-	-	
比表面積	cm ² /g	2500以上	3310	89	-	3300以上	4410	93	-	3000以上	3640	77	-	
凝結	水量	%	-	28.0	-	-	30.4	-	-	-	29.6	-	-	
	始発	h-min	60min以上	2-20	-	(1-45)	45min以上	2-02	-	(1-30)	60min以上	3-11	-	(2-40)
	終結	h-min	10h以下	3-26	-	4-25	10h以下	2-57	-	3-25	10h以下	4-59	-	5-35
安定性	パット法	良	良	-	-	良	良	-	-	良	良	-	-	
圧縮強さ N/mm ²	1d	-	-	-	-	10.0以上	27.1	1.67	-	-	-	-	-	
	3d	12.5以上	31.0	1.66	-	20.0以上	49.9	1.79	-	10.0以上	21.7	1.20	-	
	7d	22.5以上	47.6	1.73	-	32.5以上	58.5	1.85	-	17.5以上	37.4	1.71	-	
	28d	42.5以上	63.1	1.81	-	47.5以上	68.6	1.98	-	42.5以上	61.8	1.97	-	
水和熱 J/g	7d	-	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28d	-	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
化学成分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.76	-	2.56	5.0以下	1.63	-	2.21	6.0以下	3.81	-	3.93	
	三酸化硫黄	3.5以下	2.09	-	2.16	3.5以下	2.87	-	3.12	4.0以下	2.12	-	2.18	
	強熱減量	5.0以下	2.29	-	2.70	5.0以下	1.01	-	1.41	5.0以下	1.82	-	1.90	
	全アルカリ	0.75以下	0.55	-	0.59	0.75以下	0.51	-	0.57	-	-	-	-	
	塩化物イオン	0.035以下	0.012	-	0.027	0.02以下	0.008	-	0.012	-	0.009	-	-	
備考														
試験方法はJIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203及びJIS R 5204による。 28d圧縮強さ及び28d水和熱は前月度の値を示す。														
全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値 普通ポルトランドセメント 0.63% 早強ポルトランドセメント 0.60%							高炉セメントB種 ベースセメントの全アルカリ 0.55% 高炉スラグの分量 40~45%							


お問い合わせその他のご連絡先

太平洋セメント株式会社 中部北陸支店 技術部

☎460-0008 名古屋市中区栄2-8-12

伏見KSビル 7階

☎ 052-218-3322



花王株式会社

インフラ営業部

東京：〒131-8501 東京都葛飾区文花1-3

TEL. 03-5633-7633

大阪：〒550-0012 大阪府西区立売堀1-4-1

TEL. 06-6533-7434

株式会社 安芸砂利

御中

種類 AE減水剤標準形 I種

商品 マイテイ1000S

Z - 437350

1. コンクリートの試験結果

項目		JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値	
フレッシュ コンクリート	減水率 %	10 以上	14	14	
	ブリーディング量の比 %	70 以下	50	-	
	ブリーディング量の差 cm ³ /cm ²	-	-	-	
	凝結時間の差 分	始発	-60~+90	+20	0
		終結	-60~+90	+20	-5
	経時変化量	スランプ cm	-	-	-
空気量 %		-	-	-	
硬化 コンクリート	圧縮強度比 %	材齢 1日	-	-	
		材齢 2日 (5℃)	-	-	
		材齢 7日	110 以上	130	128
		材齢 28日	110 以上	120	121
	長さ変化比 %	120 以下	98	-	
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60 以上	85	-		

注記1. 1m³当たりの化学混和剤の使用量

形式評価試験 3.00 kg/m³, 性能確認試験 3.00 kg/m³ 25%溶液

注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2019年12月の試験結果である。ただし、圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2019年6月の試験結果である。

注記3. この表に表示している形式評価試験は、2015年8月に花王株式会社で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項目	JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m ³ 当たりの化学混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン(Cl ⁻)量	0.02 kg/m ³ 以下	0.00 kg/m ³	0.00 %	3.00 kg/m ³	0.00 kg/m ³
全アルカリ量	0.30 kg/m ³ 以下	0.01 kg/m ³	0.4 %	3.00 kg/m ³	0.01 kg/m ³


注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2019年12月の試験結果である。

注記2. この表に表示している形式評価試験は、2015年8月に花王株式会社で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項目	規格値	試験値
密度 (g/cm ³ 20℃)	1.015 ~ 1.030 g/cm ³	1.024 g/cm ³

注記. この表に表示している試験値は、2019年12月の試験結果である。



301

品質管理監査合格証

株式会社安芸砂利
安芸生コン工場

貴工場は三重県生コンクリート品質管理監査会議が2018年度に実施した立入監査の結果全国統一品質管理監査基準に適合しているものと判定しここに合格証を交付する

記

有効期間 自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

2019年 3月14日

三重県生コンクリート品質管理監査会議

議長 畑中重光

