


# セメント試験報告書

E第286-1-16号

2021年11月 8日

三重県津市安濃町戸島2510番地  
株式会社 安芸砂利 殿

〒510-0834  
三重県四日市市ときわ1丁目2番40号  
TEL 059 - 854 - 3706  
一般社団法人 三重県建設資材試験センター  
四日市試験場

承認署名者 試験場場長 伊藤 寛人 

2021年10月 5日付けで持込依頼のあった試験結果は次の通りでした。

1. 品目名\* 普通ポルトランドセメント ✓
2. セメント製造会社名\* 太平洋セメント 株式会社 ✓
3. 出荷基地名\* 藤原工場 ✓
4. 試料採取工場名\* 中部太平洋生コン 株式会社 四日市工場 ✓
5. 試料採取年月日\* 2021年10月 1日 ✓
6. 試験年月日 2021年10月 6日 ✓
7. 試験結果

物理試験 (JIS R 5201:2015)

圧縮強さ (N/mm <sup>2</sup> )			
---	3日	7日	28日
---	33.3 ✓	49.3 ✓	64.0 ✓

≧12.5

≧22.5

≧42.5

(注) \*印は依頼者申請事項

1/1 全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目



# セメント試験報告書

E第286-3-11号

2021年11月 8日

三重県津市安濃町戸島2510番地  
株式会社 安芸砂利 殿

〒510-0834  
三重県四日市市ときわ1丁目2番40号  
TEL 059 - 354 - 3706  
一般社団法人 三重県建設資材試験センター  
四日市 試験場

承認署名者 試験場場長 伊藤 寛人

伊藤

2021年10月 5日付けで持込依頼のあった試験結果は次の通りでした。

1. 品目名\* 早強ポルトランドセメント ✓
2. セメント製造会社名\* 太平洋セメント 株式会社 ✓
3. 出荷基地名\* 藤原工場 ✓
4. 試料採取工場名\* 中部太平洋生コン 株式会社 四日市工場 ✓
5. 試料採取年月日\* 2021年10月 4日 ✓
6. 試験年月日 2021年10月 6日 ✓
7. 試験結果

物理試験 (JIS R 5201:2015)

圧縮強さ (N/mm <sup>2</sup> )			
1日	3日	7日	28日
30.6 ✓	50.2 ✓	59.2 ✓	70.7 ✓

≧10.0

≧20.0

≧32.5

≧47.5

(注) \*印は依頼者申請事項

1/1 全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適合

伊藤

# セメント試験報告書

E第286-2-15号

2021年11月 8日

三重県津市安濃町戸島2510番地

株式会社 安芸砂利 殿

〒510-0834

三重県四日市市ときわ1丁目2番40号

TEL 059 - 354 - 3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市 試験場

承認署名者 試験場場長 伊藤 寛人



2021年10月 5日付けで持込依頼のあった試験結果は次の通りでした。

1. 品目名\* 高炉セメントB種 ✓
2. セメント製造会社名\* 太平洋セメント 株式会社 ✓
3. 出荷基地名\* 四日市出荷センター ✓
4. 試料採取工場名\* 中部太平洋生コン 株式会社 四日市工場 ✓
5. 試料採取年月日\* 2021年10月 4日 ✓
6. 試験年月日 2021年10月 6日 ✓
7. 試験結果

物理試験 (JIS R 5201:2015)

圧縮強さ (N/mm <sup>2</sup> )			
---	3日	7日	28日
---	23.8 ✓	39.3 ✓	66.3 ✓

≧10.0

≧17.5

≧42.5

(注) \*印は依頼者申請事項

1/1 全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適合

