

(参考) 三重県内の観測地点における構造体補正強度値 $_{28}S_{91}$ の適用期間

三重県生コンクリート工業組合
2021年4月改訂

観測所 セメント の種類・ $_{28}S_{91}$		桑名	四日市	亀山	上野	津	粥見
普通 ポルトランド セメント	3	2/21 ~ 7/3	2/25 ~ 7/8	2/25 ~ 7/7	3/4 ~ 7/5	2/18 ~ 6/30	2/28 ~ 7/9
	6	9/13 ~ 11/25	9/5 ~ 11/22	9/3 ~ 11/23	9/4 ~ 11/16	9/14 ~ 12/1	8/30 ~ 11/19
	6	11/26 ~ 2/20	11/23 ~ 2/24	11/24 ~ 2/24	11/17 ~ 3/3	12/2 ~ 2/17	11/20 ~ 2/27
早強 ポルトランド セメント	3	1/27 ~ 7/3	1/31 ~ 7/8	1/31 ~ 7/7	2/7 ~ 7/5	1/1 ~ 6/30	2/2 ~ 7/9
	6	9/13 ~ 12/24	9/5 ~ 12/18	9/3 ~ 12/19	9/4 ~ 12/7	9/14 ~ 12/31	8/30 ~ 12/13
	6	12/25 ~ 1/26	12/19 ~ 1/30	12/20 ~ 1/30	12/8 ~ 2/6	---	12/14 ~ 2/1
高炉セメント B種	3	3/31 ~ 7/3	3/30 ~ 7/8	3/30 ~ 7/7	4/2 ~ 7/5	3/25 ~ 6/30	4/1 ~ 7/9
	6	9/13 ~ 10/30	9/5 ~ 10/26	9/3 ~ 10/26	9/4 ~ 10/21	9/14 ~ 11/3	8/30 ~ 10/23
	6	10/31 ~ 3/30	10/27 ~ 3/29	10/27 ~ 3/29	10/22 ~ 4/1	11/4 ~ 3/24	10/24 ~ 3/31
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/18 ~ 7/3	3/18 ~ 7/8	3/18 ~ 7/7	3/23 ~ 7/5	3/13 ~ 6/30	3/21 ~ 7/9
	6	9/13 ~ 11/9	9/5 ~ 11/7	9/3 ~ 11/7	9/4 ~ 11/1	9/14 ~ 11/13	8/30 ~ 11/4
	6	11/10 ~ 3/17	11/8 ~ 3/17	11/8 ~ 3/17	11/2 ~ 3/22	11/14 ~ 3/12	11/5 ~ 3/20
低熱 ポルトランド セメント	3	4/5 ~ 7/3	4/5 ~ 7/8	4/4 ~ 7/7	4/8 ~ 7/5	3/31 ~ 6/30	4/7 ~ 7/9
	6	9/13 ~ 10/25	9/5 ~ 10/31	9/3 ~ 10/21	9/4 ~ 10/16	9/14 ~ 10/29	8/30 ~ 10/18
	6	10/26 ~ 4/4	11/1 ~ 4/4	10/22 ~ 4/3	10/17 ~ 4/7	10/30 ~ 3/30	10/19 ~ 4/6
フライアッシュ セメントB種	3	3/1 ~ 7/3	3/5 ~ 7/8	3/5 ~ 7/7	3/10 ~ 7/5	2/27 ~ 6/30	3/8 ~ 7/9
	6	9/13 ~ 11/19	9/5 ~ 11/17	9/3 ~ 11/17	9/4 ~ 11/11	9/14 ~ 11/25	8/30 ~ 11/13
	6	11/20 ~ 2/28	11/18 ~ 3/4	11/18 ~ 3/4	11/12 ~ 3/9	11/26 ~ 2/26	11/14 ~ 3/7
暑中 期間	25℃超	7/4 ~ 9/12	7/9 ~ 9/4	7/8 ~ 9/2	7/6 ~ 9/3	7/1 ~ 9/13	7/10 ~ 8/29
	28℃超	7/29 ~ 8/20	---	---	---	7/28 ~ 8/22	---

観測所 セメント の種類・ $_{28}S_{91}$		小俣	鳥羽	南伊勢	紀伊長島	尾鷲	熊野新鹿
普通 ポルトランド セメント	3	2/22 ~ 7/4	2/22 ~ 7/7	2/14 ~ 7/9	2/9 ~ 7/10	2/6 ~ 7/7	2/1 ~ 7/8
	6	9/9 ~ 11/25	9/6 ~ 11/28	9/8 ~ 12/2	9/7 ~ 12/4	9/7 ~ 12/7	9/8 ~ 12/13
	6	11/26 ~ 2/21	11/29 ~ 2/21	12/3 ~ 2/13	12/5 ~ 2/8	12/8 ~ 2/5	12/14 ~ 1/31
早強 ポルトランド セメント	3	1/27 ~ 7/4	1/21 ~ 7/7	1/1 ~ 7/9	1/1 ~ 7/10	1/1 ~ 7/7	1/1 ~ 7/8
	6	9/9 ~ 12/27	9/6 ~ 1/12	9/8 ~ 12/31	9/7 ~ 12/31	9/7 ~ 12/31	9/8 ~ 12/31
	6	12/28 ~ 1/26	1/13 ~ 1/20	---	---	---	---
高炉セメント B種	3	3/27 ~ 7/4	3/28 ~ 7/7	3/25 ~ 7/9	3/24 ~ 7/10	3/20 ~ 7/7	3/17 ~ 7/8
	6	9/9 ~ 10/29	9/6 ~ 10/30	9/8 ~ 11/3	9/7 ~ 11/4	9/7 ~ 11/6	9/8 ~ 11/10
	6	10/30 ~ 3/26	10/31 ~ 3/27	11/4 ~ 3/24	11/5 ~ 3/23	11/7 ~ 3/19	11/11 ~ 3/16
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/16 ~ 7/4	3/16 ~ 7/7	3/13 ~ 7/9	3/10 ~ 7/10	3/5 ~ 7/7	3/2 ~ 7/8
	6	9/9 ~ 11/8	9/6 ~ 11/10	9/8 ~ 11/14	9/7 ~ 11/14	9/7 ~ 11/17	9/8 ~ 10/20
	6	11/9 ~ 3/15	11/11 ~ 3/15	11/15 ~ 3/12	11/15 ~ 3/9	11/18 ~ 3/4	10/21 ~ 3/1
低熱 ポルトランド セメント	3	4/2 ~ 7/4	4/3 ~ 7/7	4/1 ~ 7/9	3/30 ~ 7/10	3/27 ~ 7/7	3/24 ~ 7/8
	6	9/9 ~ 10/23	9/6 ~ 10/24	9/8 ~ 10/28	9/7 ~ 10/29	9/7 ~ 10/31	9/8 ~ 11/5
	6	10/24 ~ 4/1	10/25 ~ 4/2	10/29 ~ 3/31	10/30 ~ 3/29	11/1 ~ 3/26	11/6 ~ 3/23
フライアッシュ セメントB種	3	3/3 ~ 7/4	3/3 ~ 7/7	2/24 ~ 7/9	2/18 ~ 7/10	2/15 ~ 7/7	2/10 ~ 7/8
	6	9/9 ~ 11/19	9/6 ~ 11/21	9/8 ~ 11/25	9/7 ~ 11/26	9/7 ~ 11/29	9/8 ~ 12/3
	6	11/20 ~ 3/2	11/22 ~ 3/2	11/26 ~ 2/23	11/27 ~ 2/17	11/30 ~ 2/14	12/4 ~ 2/9
暑中 期間	25℃超	7/5 ~ 9/8	7/8 ~ 9/5	7/10 ~ 9/7	7/11 ~ 9/6	7/8 ~ 9/6	7/9 ~ 9/7
	28℃超	8/4 ~ 8/15	---	---	---	---	---

※観測地点については、津地方気象台HP>サイトマップ>ご案内・その他>三重県内の気象観測所をご参照ください。

※気象庁の各観測地点の統計機関およびデータの取扱い：2011年~2020年の日平均気温から求めた年平均値に基づく。

※年平均値の算出方法：気象庁のHP>知識・解説>気象の観測>気象観測統計の解説>第5章年平均値に基づく。

※期間の運用は支部によって異なりますので、各地区の協同組合にお尋ねください。