

(参考) 三重県内の観測地点における構造体強度補正值 $_{28}S_{91}$ の適用期間

三重県生コンクリート工業組合
2022年4月改訂

観測所 セメント の種類・ $_{28}S_{91}$		桑名	四日市	亀山	上野	津	粥見
普通 ポルトランド セメント	3	2/19 ~ 7/5	2/22 ~ 7/8	2/23 ~ 7/7	3/1 ~ 7/6	2/16 ~ 7/2	2/25 ~ 7/10
		9/11 ~ 11/25	9/4 ~ 11/22	9/3 ~ 11/23	9/4 ~ 11/16	9/13 ~ 12/2	8/31 ~ 11/19
	6	11/26 ~ 2/18	11/23 ~ 2/21	11/24 ~ 2/22	11/17 ~ 2/28	12/3 ~ 2/15	11/20 ~ 2/24
早強 ポルトランド セメント	3	1/24 ~ 7/5	1/28 ~ 7/8	1/28 ~ 7/7	2/6 ~ 7/6	1/1 ~ 7/2	1/31 ~ 7/10
		9/11 ~ 12/26	9/4 ~ 12/19	9/3 ~ 12/20	9/4 ~ 12/8	9/13 ~ 12/31	8/31 ~ 12/14
	6	12/27 ~ 1/23	12/20 ~ 1/27	12/21 ~ 1/27	12/9 ~ 2/5	---	12/15 ~ 1/30
高炉セメント B種	3	3/30 ~ 7/5	3/28 ~ 7/8	3/28 ~ 7/7	4/1 ~ 7/6	3/23 ~ 7/2	3/31 ~ 7/10
		9/11 ~ 10/30	9/4 ~ 10/26	9/3 ~ 10/26	9/4 ~ 10/20	9/13 ~ 11/3	8/31 ~ 10/22
	6	10/31 ~ 3/29	10/27 ~ 3/27	10/27 ~ 3/27	10/21 ~ 3/31	11/4 ~ 3/22	10/23 ~ 3/30
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/15 ~ 7/5	3/15 ~ 7/8	3/16 ~ 7/7	3/20 ~ 7/6	3/11 ~ 7/2	3/18 ~ 7/10
		9/11 ~ 11/9	9/4 ~ 11/6	9/3 ~ 11/6	9/4 ~ 10/31	9/13 ~ 11/13	8/31 ~ 11/3
	6	11/10 ~ 3/14	11/7 ~ 3/14	11/7 ~ 3/15	11/1 ~ 3/19	11/14 ~ 3/10	11/4 ~ 3/17
低熱 ポルトランド セメント	3	4/4 ~ 7/5	4/3 ~ 7/8	4/4 ~ 7/7	4/7 ~ 7/6	3/30 ~ 7/2	4/6 ~ 7/10
		9/11 ~ 10/24	9/4 ~ 10/20	9/3 ~ 10/20	9/4 ~ 10/15	9/13 ~ 10/28	8/31 ~ 10/16
	6	10/25 ~ 4/3	10/21 ~ 4/2	10/21 ~ 4/3	10/16 ~ 4/6	10/29 ~ 3/29	10/17 ~ 4/5
フライアッシュ セメントB種	3	2/27 ~ 7/5	3/2 ~ 7/8	3/2 ~ 7/7	3/7 ~ 7/6	2/24 ~ 7/2	3/5 ~ 7/10
		9/11 ~ 11/19	9/4 ~ 11/17	9/3 ~ 11/17	9/4 ~ 11/11	9/13 ~ 11/25	8/31 ~ 11/13
	6	11/20 ~ 2/26	11/18 ~ 3/1	11/18 ~ 3/1	11/12 ~ 3/6	11/26 ~ 2/23	11/14 ~ 3/4
暑中 期間	25℃超	7/6 ~ 9/10	7/9 ~ 9/3	7/8 ~ 9/2	7/7 ~ 9/3	7/3 ~ 9/12	7/11 ~ 8/30
	28℃超	7/27 ~ 8/17	---	---	---	7/25 ~ 8/21	---

観測所 セメント の種類・ $_{28}S_{91}$		小俣	鳥羽	南伊勢	紀伊長島	尾鷲	熊野新鹿
普通 ポルトランド セメント	3	2/20 ~ 7/5	2/20 ~ 7/8	2/12 ~ 7/10	2/7 ~ 7/11	2/4 ~ 7/8	1/30 ~ 7/8
		9/8 ~ 11/25	9/5 ~ 11/28	9/7 ~ 12/2	9/5 ~ 12/5	9/7 ~ 12/9	9/8 ~ 12/14
	6	11/26 ~ 2/19	11/29 ~ 2/19	12/3 ~ 2/11	12/6 ~ 2/6	12/10 ~ 2/3	12/15 ~ 1/29
早強 ポルトランド セメント	3	1/1、1/22~7/5	1/1 ~ 7/8	1/1 ~ 7/10	1/1 ~ 7/11	1/1 ~ 7/8	1/1 ~ 7/8
		9/8 ~ 12/31	9/5 ~ 12/31	9/7 ~ 12/31	9/5 ~ 12/31	9/7 ~ 12/31	9/8 ~ 12/31
	6	1/2 ~ 1/21	---	---	---	---	---
高炉セメント B種	3	3/26 ~ 7/5	3/26 ~ 7/8	3/24 ~ 7/10	3/22 ~ 7/11	3/18 ~ 7/8	3/14 ~ 7/8
		9/8 ~ 10/28	9/5 ~ 10/30	9/7 ~ 11/2	9/5 ~ 11/3	9/7 ~ 11/6	9/8 ~ 11/10
	6	10/29 ~ 3/25	10/31 ~ 3/25	11/3 ~ 3/23	11/4 ~ 3/21	11/7 ~ 3/17	11/11 ~ 3/13
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/13 ~ 7/5	3/14 ~ 7/8	3/9 ~ 7/10	3/6 ~ 7/11	3/1 ~ 7/8	2/25 ~ 7/8
		9/8 ~ 11/8	9/5 ~ 11/10	9/7 ~ 11/13	9/5 ~ 11/14	9/7 ~ 11/17	9/8 ~ 11/21
	6	11/9 ~ 3/12	11/11 ~ 3/13	11/14 ~ 3/8	11/15 ~ 3/5	11/18 ~ 2/28	11/22 ~ 2/24
低熱 ポルトランド セメント	3	4/1 ~ 7/5	4/2 ~ 7/8	3/30 ~ 7/10	3/29 ~ 7/11	3/25 ~ 7/8	3/22 ~ 7/8
		9/8 ~ 10/22	9/5 ~ 10/24	9/7 ~ 10/28	9/5 ~ 10/29	9/7 ~ 10/31	9/8 ~ 11/4
	6	10/23 ~ 3/31	10/25 ~ 4/1	10/29 ~ 3/29	10/30 ~ 3/28	11/1 ~ 3/24	11/5 ~ 3/21
フライアッシュ セメントB種	3	2/28 ~ 7/5	2/28 ~ 7/8	2/21 ~ 7/10	2/16 ~ 7/11	2/13 ~ 7/8	2/8 ~ 7/8
		9/8 ~ 11/19	9/5 ~ 11/21	9/7 ~ 11/25	9/5 ~ 11/27	9/7 ~ 11/30	9/8 ~ 12/4
	6	11/20 ~ 2/27	11/22 ~ 2/27	11/26 ~ 2/20	11/28 ~ 2/15	12/1 ~ 2/12	12/5 ~ 2/7
暑中 期間	25℃超	7/6 ~ 9/7	7/9 ~ 9/4	7/11 ~ 9/6	7/12 ~ 9/4	7/9 ~ 9/6	7/9 ~ 9/7
	28℃超	8/2 ~ 8/12	---	---	---	---	---

※観測地点については、津地方気象台HP>サイトマップ>ご案内・その他>三重県内の気象観測所をご参照ください。

※気象庁の各観測地点の統計期間およびデータの取扱い：2012年~2021年の日平均気温から求めた年平均値に基づく。

※年平均値の算出方法：気象庁のHP>知識・解説>気象の観測>気象観測統計の解説>第5章年平均値に基づく。

※期間の運用は支部によって異なりますので、各地区の協同組合にお尋ねください。