


# セメント試験報告書

E第295-1-15号

2022年11月 8日

三重県津市安濃町戸島2510番地  
株式会社 安芸砂利 殿

〒510-0834  
三重県四日市市とね町信田7番40号  
TEL 059-354-3706  
一般社団法人 三重県建設資材試験センター  
四日市試験場

承認署名者 試験場場長代理 高野 陽史 

2022年10月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は次の通りでした。

- 品目名\* 普通ポルトランドセメント ✓
- セメント製造業者名\* 太平洋セメント 株式会社 ✓
- 出荷場所名\* 藤原工場 ✓
- 試料採取工場名\* 中部太平洋生コン 株式会社 四日市工場 ✓
- 試料採取年月日\* 2022年10月 1日 ✓
- 試験年月日 2022年10月 6日 ✓
- 試験結果

物理試験 (JIS R 5201:2015)

圧縮強さ (N/mm <sup>2</sup> )			
---	3日	7日	28日
---	34.4 ✓	49.1 ✓	61.5 ✓
	≧2.5	≧22.5	≧42.5

(注) \*印は依頼者申請事項

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 四日市試験場 試験室

1/1 全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目



# セメント試験報告書

E第295-3-11号

2022年11月 8日

三重県津市安濃町戸島2510番地  
株式会社 安芸砂利 殿

〒510-0834

三重県四日市市とぎ291-1番40号

TEL 059-354-3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市市試験場

承認署名者 試験場場長代理 高野 陽史



2022年10月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は次の通りでした。

- 品目名\* 早強ポルトランドセメント ✓
- セメント製造業者名\* 太平洋セメント 株式会社 ✓
- 出荷場所名\* 藤原工場 ✓
- 試料採取工場名\* 中部太平洋生コン 株式会社 四日市工場 ✓
- 試料採取年月日\* 2022年10月 1日 ✓
- 試験年月日 2022年10月 6日 ✓
- 試験結果


物理試験 (JIS R 5201:2015)

圧縮強さ (N/mm <sup>2</sup> )			
1日	3日	7日	28日
27.7 ✓	50.2 ✓	56.8 ✓	66.4 ✓
≧100	≧200	≧32.5	≧47.5

(注) \*印は依頼者申請事項

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 四日市試験場 試験室

1/1 全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目



# セメント試験報告書

E第295-2-14号

2022年11月 8日

三重県津市安濃町戸島2510番地

株式会社 安芸砂利 殿


〒510-0834

三重県四日市市ときわ1丁目2番40号

TEL 059 - 354 - 8700

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市試験場



承認署名者 試験場場長代理 高野 陽史



2022年10月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は次の通りでした。

1. 品目名\* 高炉セメントB種 ✓
2. セメント製造業者名\* 太平洋セメント 株式会社 ✓
3. 出荷場所名\* 四日市出荷センター ✓
4. 試料採取工場名\* 中部太平洋生コン 株式会社 四日市工場 ✓
5. 試料採取年月日\* 2022年10月 1日 ✓
6. 試験年月日 2022年10月 6日 ✓
7. 試験結果

物理試験 (JIS R 5201:2015)

圧縮強さ (N/mm <sup>2</sup> )			
---	3日	7日	28日
---	25.8 ✓	42.4 ✓	65.9 ✓

≧10.0

≧17.5

≧42.5

(注) \*印は依頼者申請事項

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 四日市試験場 試験室

1/1 全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

