


骨材試験結果一覧

2024年7月度

(株)安芸砂利

項目	骨材の区分		細骨材		粗骨材			ふるい寸法 mm	通過率 %			
	産地 種類 粒の範囲等		安濃川流域産 砂 5mm以下	安濃川流域産 砂利 25-5mm	安濃川流域産 砂利 40-20mm	規格値	試験値		規格値	試験値	規格値	試験値
A	表乾密度	g/cm ³	1回/月	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.66	2.65±0.02	2.67	25	100	26
B	絶乾密度	g/cm ³	1回/月	2.50以上	2.59	2.50以上	2.64	2.50以上	2.64	20	81	8
C	吸水率	%	1回/月	3.5以下	1.32	3.0以下	0.87	3.0以下	0.80	15	55	2
D	粘土塊量	%	1回/月	1.0以下	0.47	0.25以下	0.11	0.25以下	0.15	10	100	29
E	微粒分量	%	1回/月	3.0以下	1.1	1.0以下	0.1	1.0以下	0.1	5	100	0
F	有機不純物		1回/年	標準色より 淡い	淡い	—	---	—	---	2.5	92	0
G	塩化物量(NaClとして)%		1回/年	0.04以下	0.000	—	---	—	---	1.2	68	
H	安定性	%	1回/年	10以下	1.5	12以下	4.0	12以下	0.6	0.6	45	
I	アルカリシリカ反応性		1回/6か月	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.3	25	
								0.15	9			
								0.075	1			
								粗粒率	2.61	6.90	7.92	
								規格値	安濃川 砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20			



※受け入れた頻度が試験項目A~Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。

備考
安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2023年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目Iについては、2024年5月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp/>から確認することができます。

適合