


骨材試験結果一覧

2025年9月度

AGEI(株)



項目	骨材の区分		細骨材		粗骨材			ふるい寸法 mm	通過率 %			
	産地 種類 粒の範囲等		安濃川流域産 砂 5mm以下	安濃川流域産 砂利 25-5mm	安濃川流域産 砂利 40-20mm	規格値	試験値		規格値	試験値	規格値	試験値
								50			100	
								40			100	
								30			60	
	試験項目	頻度*	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		100	26
A	表乾密度 g/cm ³	1回/月	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.66	2.65±0.02	2.66	20		82	8
B	絶乾密度 g/cm ³	1回/月	2.50以上	2.59	2.50以上	2.64	2.50以上	2.64	15		57	1
C	吸水率 %	1回/月	3.5以下	1.32	3.0以下	0.91	3.0以下	0.81	10	100	32	0
D	粘土塊量 %	1回/月	1.0以下	0.13	0.25以下	0.07	0.25以下	0.08	5	100	0	
E	微粒分量 %	1回/月	3.0以下	1.3	1.0以下	0.3	1.0以下	0.1	2.5	93	0	
F	有機不純物	1回/年	標準色より 淡い	淡い	—	---	—	---	1.2	67		
G	塩化物量(NaClとして)%	1回/年	0.04以下	0.000	—	---	—	---	0.6	43		
H	安定性 %	1回/年	10以下	1.3	12以下	1.5	12以下	0.7	0.3	28		
I	アルカリシリカ反応性	1回/6か月	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.15	10		
									0.075	1		
									粗粒率	2.59	6.86	7.92
									規格値	安濃川砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20		



備考

※受け入れた頻度が試験項目A~Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。
安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2025年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目Iについては、2025年5月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp> から確認することができる。

